

УДК : 691:699.887

Послаблення іонізувальних випромінювань бетелом-м

д.т.н Сердюк В.Р., асп. Христич О.В. (м. Вінниця),

д.м.н. Каравчов І.І., інж. Берсіров І.П. (м. Київ)

Для більшості розвинутих країн проблема захисту живого організму від шкідливих впливів іонізувальних випромінювань по актуальності займає одне з перших місць. Значення середньорічної ефективної еквівалентної дози на одного жителя колишнього СРСР складало до 4 мЗв і ця цифра ще не являється порогом. Величина дози має тенденцію до росту (техногенний фактор) в основному за рахунок поширення масштабів використання джерел, які генерують іонізувальне випромінювання в медицині, науці, енергетиці, будівництві, промисловості, оборонній та інших галузях [1,2].

У світовій практиці радіаційного захисту широкої популярності набули бетони. Вони являють собою суміш елементів з малою і середньою атомною вагою і служать задовільним захистним екраном від змішаного гамма - і нейтронного випромінювань. При спорудженні біологічного захисту реакторів, сковищ радіоактивних сировин і відходів використовуються бетони цільністю від 2.1 до 5.3 г/см³, величина якої залежить від виду наповнювача (лімоніт, магнетит, баріт, металевий скрап та ін.) [3]. Нами пропонується новий вид композиційних матеріалів для радіаційного захисту - бетел-м (бетон електропровідний металонасичений). Електропровідним наповнювачем його вперше використовуються відходи промисловості - шлами сталі ШХ-15 [4].

Під час взаємодії іонізувального випромінювання з речовиною відбувається його послаблення, яке нагриму пов'язане з особливостями самої структури матеріалу, його стану і хімічного складу. Такі фізичні властивості, як μ (лінійний коефіцієнт послаблення) і $\Delta_{1/2}$ (товщини шару половинного поглинання), що вподальшому розглядаються нами, являються показниками, порівнюючи які можна робити висновки про захистні властивості того чи іншого матеріалу. До таких, які мають підвищені захистні властивості відносяться свинець і сталь [5]. Передбачається, що використання бетелу-м в якості

захистного екрану може бути альтернативою для деяких існуючих матеріалів (металеві і свинцьові екрани, баритові бетони та ін.).

Моделі екранів для послаблення іонізувального випромінювання були сформовані методом пресування під тиском до 2 МПа у вигляді повнотільних шайб діаметром 100мм і товщиною від 20 до 78мм. По технології штукатурних робіт, за два прийоми виготовлялись плитки 100×100×20мм. В зразках варіювались як основний склад (співвідношення компонентів), так і склад і вид наповнювача по крупності (діаметр сит 0.14-1.25), по способу очищення шламів від залишків змажувально-охолоджувальної рідини (ЗОР) (випалювання при +400°C, промивання в лужному розчині КМ-19, неочищений метал).

На основі результатів експерименту було встановлено, що максимальна щільність пресованих зразків складає - 2.7 г/см³ при концентрації металевого наповнювача 60% по масі, щільність штукатурок досягає 2.06 г/см³ при концентрації металу - 68%. Збільшення кількості дисперсного електропровідного наповнювача призводить до зменшення щільності внаслідок збільшення питомої поверхні. Встановлені оптимальні В/Т: 0.12-0.16 - для пресованих зразків і 0.33-0.38 - для штукатурок. Використання відпаленого шламу призводить до збільшення водопотреб і як наслідок зниження щільності матеріалу. Це можна пояснити наявністю сажі (продукти згорання ЗОР) і повторним окисленням металу.

Фізичні властивості бетелу-м - μ і $\Delta_{1/2}$ досліджувались сумісно з лабораторією радіаційної пігісні Українського науково-піснічного центру (м. Київ). В першому випадку екрануючі параметри при взаємодії випромінювань визначались в геометрії широкого пучка, в другому випадку з вузьким пучком іонізувального випромінювання [5]. В якості пристрою, що реєструє проникле через матеріал випромінювання використовувався гамма-спектрометр SILENA з натівпровідниковим детектором. Джерела гамма-випромінювань приведені в таблиці.

Характеристики захистних властивостей металонасичених бетонів приведені на рис. 1. Дані для сталі, свинцю, бетону і бетонів на важких наповнювачах приведені з літературних джерел [3,5,6].


Джерела іонізувальних випромінювань

Таблиця

№ п/п	Енергія γ -квантів, кЕВ	Радіонуклід	Участь в експерименті	Час вимірювання, с
1	59.0	Am - 241	1 / 2	3600 / 3 × 1000
2	121.8	Eu - 152	1 / 2	3600 / 3 × 1000
3	344.3	Eu - 152	1	3600
4	511	Na - 22	1	3600
5	661.6	Cs - 137	1 / 2	3600 / 3 × 1000
6	778.9	Eu - 152	1	3600
7	964	Eu - 152	1	3600
8	1112	Eu - 152	1	3600
9	1270	Na - 22	1 / 2	3600 / 3 × 1000
10	1408	Eu - 152	1	3600

Перевіркою захистних властивостей зразків бетел-м встановлено, що на екрануючу здатність матеріалу впливає його середня щільність і концентрація металевого наповнювача. Так для пресованих плиток чітко проглядаються зміни μ в діапазоні ρ_m від 2.1 до 2.7 г/см³. Поступлення інтенсивності випромінювання не залежить від виду металу (очищений, неочищений), хоча останнє в деякій мірі впливає на щільність зразків. По своїм екрануючим характеристикам бетел-м майже співпадає з баритовим бетоном і майже в 2.5 рази ефективніший за бетон з дробом (рис. 1).

По екрануванню іонізувального випромінювання бетел-м на мікроскопічному рівні можна порівняти з гетерогенними системами (багаторшові матеріали з великою поверхневою розділу фаз), послаблення енергії γ -квантів відбувається в результаті багаторазових відбивань і поглинання. Бетел-м являється ізотропним матеріалом і вважається, що на макроскопічно-

Рис.1 Вплив енергії випромінювання на $\Delta_{0/2}$

му рівні однією із захистних характеристик є сила тертя. В результаті комп'ютерного розрахування (матеріали з середнім Z і $E\gamma < 1.022$ Мев) при взаємодії з речовиною відбувається зменшення інтенсивності випромінювань. В подальшій взаємодії випромінювань з бетелом-М воно поглинається за рахунок фотолектричного ефекту [6].

Література

1. Радиация. Дозы, эффекты, риск пер. с англ. Банникова Ю.А. - М:Мир, 1988. - 79с.
2. Крисюк Э.М. Радиационный фон помещений. - М: Энергоатомиздат, 1989. - 118с.
3. Бродер Д.Л., Зайцев Л.Н и др. Бетон в защите ядерных установок. - М: Атомиздат, 1966. - 240с.
4. Сердюк В.Р. Бетон электропроводный металлонасыщенный. - Винница.: Континент, 1993. - 240с.
5. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. - М: Энергоатомиздат, 1991. - 352с.
6. Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений. - М: Атомиздат, 1970. - 399с.