

у полімерній системі спостерігається при будь-яких концентраціях дисперсної осікльки частинки перебувають у пружному середовищі – полімерній матриці.

Релаксаційний ϕ -процес характеризується відповідним дискретним часом релаксації, який має положення між часом хімічної релаксації та часами λ -релаксації у дискретному проміжку часів релаксації полімеру.

Література:

1. Бартенев Г.М., Зеленев Ю.В. Курс физики полимеров. Л.: Химия, 1976. – 284с.
2. Бартенев Г.М. Структура и релаксационные свойства эластромеров. М.: Химия, 1979. – 288 с.
3. Shut M.I., Rokitskiy M.A., Shut A.M., Rokitskaya G.V. Determination of relaxation characteristics complex for penton – AgI matrix – disperse system // Functional Materials. – 2013. – Vol. 20, № 2. – C.221-226.
4. Шут М.І., Рокицька Г.В., Рокицький М.О., Левандовський В.В., Оранська О.І. Рентгенографічні дослідження матрично-дисперсної системи на основі пентапласти та йодиду срібла // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки, Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2011. – № 12. – С. 6-12.
5. Бартенев Г.М. Релаксационный ϕ -переход в наполненных полимерах и молекулярная подвижность частиц активного наполнителя // Высокомолекулярные соединения. – 1982. – № XXIV, № 9. – С. 1836-1841.

FEATURES OF TEMPERATURE DEPENDENCES OF INNER FRICTION OF POLYMER COMPOSITES OF PENTON – AGI AND PENTON - CNT SYSTEMS

Rokytska H., Shut A., Rozanovych V., Rokytskyi M., Shut M.

Abstract. In this research the analysis of temperature dependences of angle of mechanical losses ($\text{tg}\delta=f(T)$) of polymer composites of systems penton - AgI and penton - CNT, whose shape is caused by structure-active silver iodide and CNT particles occurrence, in glass transition temperature range, have been carried out. It has been shown that method of free rotational oscillations can be used also to polymer composite materials which includes polymers able to crystallization, namely, high-molecular polyesters and disperse fillers.

Keywords: polymer, relaxation, glass transition.

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОТРИМАННЯ НАНОДРОТІВ ВТМ-НАНОЧАСТИНКИ ЗОЛОТА

Касяяненко В.Х., Бурдейний В.М.

Вінницький національний технічний університет, Україна, Вінниця, Хмельницьке шосе, 95

Анотація. Досліджено і проаналізовано спектри поглинання Au-HM оптичними методами. Залежність оптичної густини від довжини хвилі в довгохвильовій частині спектру показує наявність стабільного максимуму, що відповідає 530 нм. Також досліджено вплив співвідношення концентрації відновника і відновлювальних іонів золота.

Ключові слова: синтез, хімічна активність, металеві колоїди, спектри поглинання, оптична густина, наночастинка.

Специфічні властивості наноматеріалів забезпечують широкі можливості для створення продуктів з новими властивостями і призначеннями: ефективних каталізаторів, сенсорних систем, препаратів з високою біологічною активністю, для використання у медицині, біотехнологічних процесах та сільському господарстві [1]. Успіхи в науковому дослідженні

та використанні наночастинок металів (НМ) значно залежать від можливостей методів синтезу – від того, чи дає змогу вибраний метод отримувати НМ, які задовільняють вимоги конкретного наукового чи практичного завдання нанотехнології [2]. Однією з основних особливостей НМ є хімічна активність, зумовлена їхньою підвищеною здатністю до іонного чи атомного обміну, адсорбції на різноманітних поверхнях, до утворення поверхневих зв'язків з іншими адсорбувальними частинками та ін. [3]. Висока реакційна здатність НМ спричиняє їхню нестабільність [4], тому важливою проблемою є синтез НМ заданого розміру, які протягом достатньо тривалого часу зберігають високу хімічну або біологічну активність[5].

У разі хімічного синтезу НМ використовують різноманітні варіанти, що відрізняються типом відновника і системи, у якій відбувається процес [6]. На кінетику утворення і ріст НМ, а відповідно, і дисперсність, впливає природа й концентрація відновника. Зменшенню середніх розмірів НМ сприяє зниження концентрації речовин, які реагують, і температури розчину, уведення в нього комплексоутворювальних реагентів або поверхневоактивних речовин [7]. Процес формування металевих колоїдів зазвичай проводять за гранично допустимої концентрації відновника, що забезпечує високу швидкість відновлення іонів металів і стабільність колоїдних НМ, які утворилися [8]. Аналіз літературних джерел засвідчив [5], що стабільність НМ у часі можна оцінювати різними методами. Візуальне спостереження за системою, у якому фіксують зміну забарвлення системи чи утворення у ній осаду, дає попередні й загальні закономірності відносної седиментаційної стійкості досліджуваної дисперсії.

Для Au-НМ колір систем змінюється від світло-рожевого до темно-вишневого.

До надійних інструментальних методів належить оптичний метод, який ґрунтуються на вимірюванні спектра поглинання. Аналізуючи спектри, можна передбачити можливість коагуляції в разі виникнення додаткової смуги поглинання на графіку залежності оптичної густини від довжини хвилі чи нового максимуму в довгохвильовій частині спектра.

Збереження подібного профілю оптичних спектрів Au-НМ принаймі протягом місяця, дало змогу зробити висновок про стабільність отриманих дисперсних систем, у разі зберігання за +8°C[9].

Зважаючи на проведений аналіз літературних даних, було розроблено методику синтезу наночастинок золота, враховуючи дані найбільш перспективних методик. Досліджено вплив співвідношення концентрацій відновника і відновлювальних іонів золота на кінцеві характеристики одержуваних дисперсійних систем. Гідрозолі золота отримані осадженням золото хлористоводневої кислоти цитратом натрію. У заданий об'єм розчину $\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$ і HAuCl_4 становили: 1)1:1, 2)3:1, відповідно.

Додатково проводилися експерименти з синтезу золотих гідрозолей з використанням як відновника, поряд з цитратом натрію таніну. Колоїдні розчини золота були досліджені методами спектрофотометрії. На графіках залежності оптичної щільності колоїдних розчинів золота, отриманих у різних умовах, від довжини хвилі спостерігається смуга з максимумом 530нм (крім першої кривої), яка відповідає плазмонному поглинанню частинок золота розміром 15-20 нм. Зростання інтенсивності поглинання при зміні співвідношення концентрацій відновника і відновлювальних іонів і підвищення температури синтезу, що супроводжується зсувом смуги, вказує на збільшення ефективності процесу відновлення і підвищення концентрації наночастинок золота заданого розміру.

Таким чином, відтворюваність оптичних спектрів колоїдних розчинів золота зберіганні дозволяє зробити висновок про стабільність одержуваних нанодисперсійних систем, що, в свою чергу, відкриває можливість оптимального підбору параметрів приготування розчинів для рівномірного покриття поверхні рослинних вірусів наночастинками золота.

На базі проведених досліджень для отримання нанодротів було розроблено новий метод синтезу, який складається з приготування стокових розчинів джерела металу відновника і процедуру відновлення золота за декілька циклів послідовного змішування

чинів у присутності очищеної і модифікованого ВТМ. Як джерело металу найбільш оптимальним виявилося використання золото хлористоводневої кислоти HAuCl₄ або тетрахлораурута калію KAuCl₄, як відновника – боргідріда натрію NaBH₄ або диметиламіна бора. Методика розроблена з використанням цитратного методу отримання наночастинок золота та включає в себе наступні етапи: приготування стокового розчину KAuCl₄(HAuCl₄), приготування 1%-го розчину Na₃C₆H₅O₇ x2H₂O та отримання колоїдного золота додаванням киплячого розчину тетрахлороауруту калію розчину цитрату натрію у співвідношенні: 20 мілілітров KAuCl₄(HAuCl₄) + 2мл 1%-го Na₃C₆H₅O₇ x2H₂O у декілька етапів та перемішуванням появі червоного кольору. Спектрофотометричні дослідження отриманого розчину показали поверхневий плазмонний резонанс золотих наночастинок поблизу довжини хвилі 520 нм, що відповідає розмірам часток 15-20 нм. Вибір процедури відновлення золота в декілька етапів обумовлено тим, що зазвичай вірусні частинки інкубуують з HAuCl₄(KAuCl₄) протягом 30 хв до трьох годин, розраховуючи, що за цей час аніони [AuCl₄] розташуються біля позитивно заряджених амінокислот на поверхні вібріона, а потім проводять відновлення золота додаванням боргідріда натрію (диметиламіна бора). Однак враховуючи той факт, що механізм утворення нанодротів складається з процесу поступової само збірки наночастинок золота на поверхні вірусу тютюнової мозаїки дякуючи появі різниці потенціалів, відновлення золота за декілька циклів (оптимальна кількість 5-7 циклів) дозволило не тільки скоротити час інкубації вібріонів до 7-12 хв на один цикл, але й уникнути біоіндукованого відновлення золота (ще до додавання відновника), та, як наслідок, формування наночастинок більших розмірів.

Література

1. Kemp M.M., Kumar A., Mousa S. et al. Synthesis of gold and silver nanoparticles stabilized with glycosaminoglycans having distinctive biological activities // J. Biomacromolecules. 2009. P. 589-895 .
2. Chattopadhyay D.P., Patel B.H. Improvement in physical and dyeing properties of neutral fibres through pre-treatment with silver nanoparticles // Indian J. Fibre Textile Res. 2009. Vol. 34. P. 368-373.
3. Vu L.V., Long N.N., Doanh S.C., Trung B.Q. Preparation of silver nanoparticles by pulse electrochemical method and studying their characteristics // J. Phys.: Conference Series. 2009. 187. P.1-9.
4. Guzman M.G., Dille J., Godet S. Synthesis of silver nanoparticles by chemical method and their antibacterial activity // J. World Acad. Sci., Technol., 2008. Vol.43.P.357-364
- 5 Sun X.P., Zhang Z.L., Zhang B.L. et al. Preparation of gold nanoparticles protected with electrolyte // Chin. Chem. Lett., 2003. Vol.14.P.866-869
6. Вегера А.В., Зимон А.Д. Синтез и физико-химические свойства наночастиц серебра, стабилизованных желатином // Журн. Прикл. Химии. 2006. Т.79. №9. С. 1419-1422.
7. Xu J., Han X., Liu H., Hu Y. Synthesis of monodisperse gold nanoparticles stabilized by cetyltrimethylammonium bromide surfactant in reverse micelles // Dispersion Sci/ Technol. 2003. Vol.264.P.866-869.
8. Зимон А.Д., Вегера А.В., Павлов А.Н. Особенности коллоидно-химических свойств наночастиц // труды XII Междунар. научн. конф. М.: МГУТУ, 2006. Е.3. С.473-476.
9. Н. Стасюк, Р. Серкіз, Г.Гайда та ін. Синтез та характеристика золотих і срібних наночастиц для іммобілізації рекомбінантної аргінази // Вісник Львівського університету. хімічна. 2011 Випуск 52. С. 261-267.

WORKING OUT OF METHOD TO PRODUCE NANOWIRES FROM TMV GOLD NANOPARTICLES

Kasiyanenko V.Kh., Burdeyny V.M.

Abstract. By applying the optical methods the absorption spectrums of Au-MN have been studied. Analyze of received experimental date related to the optical density dependence on wavelength allows to prove that the optical density has got the stable and reproducible maximum at 530nm. Beside it the role of relation between reducing agent and recovered gold in concentrations was investigated.

Keywords: synthesis, chemical activity, absorption spectrums, optical density, nanoparticle

ФОРМУВАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ У ВИСОКОЕНТРОПІЙНОМУ СПЛАВІ AlCuCrCoNiFe ЗА УМОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО УДАРНОГО ОБРОБЛЕННЯ

Мордюк Б.М., Волосевич П.Ю., Прокопенко Г.І.,
Макаренко С.Ю., Піскун Н.О.

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 03142 м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 36, Україна, prokop@imp.kiev.ua, mordyuk@imp.kiev.ua

Анотація. Проведено ультразвукове ударне оброблення (УЗУО) зразків еквіатомічного високоентропійного сплаву $AlCuCrCoNiFe$ за кімнатної температури. Аналіз мікроструктури в їх поверхневих шарах виконано методом трансмісійної електронної мікроскопії. Показано, що за умов багатократного ударного навантаження при УЗУО деформація спричиняє структурні перебудови переважно у ГЦК фазі, викликаючи підвищення деформаційних двійників, підвищення густини дислокацій та формування розорієнтованих комірчастих структур з розміром комірок 50-200 нм. Пластиначасті зерна ОЦК фази зазнають менших деформаційних ефектів через підвищену твердість, характеризуються появою нанорозмірних (10-30 нм) виділень.

Ключові слова: високоентропійні сплави, ультразвукове ударне оброблення, деформаційне двійникування, дислокації, комірчасти структура, нанорозмірні виділення.

Впродовж останніх 10-15 років підвищенню увагу фахівців привертають також високоентропійні сплави (ВЕС), які містять від 5 головних елементів в еквіатомічному співвідношенні або при відхиленні від нього в межах 5-35% і в оптимальному станові твердими розчинами заміщення із простими кристалічними гратками ОЦК, ГЦК, ГІЦУ [1].

Переважна більшість вказаних сплавів мають після кристалізації та термообробок однотипний двох- чи трьох-фазний стан, який формують тверді розчини різного елементного складу. В літературі відзначаються високі механічні властивості ВЕС, як наприклад високі твердість і опір зношуванню, корозії, втомі та високотемпературному знеміцненню. Дослідження ведуться щодо отримання нових даних стосовно корозійної стійкості, дифузії, масоперенесення, а також механізмів пластичної деформації у ВЕС. Міцність і пластичність ВЕС залежить від їх фазового складу, який у тих з них, що містять алюміній, визначається його вмістом [1, 6]. Відомо, що у порівнянні з ГЦК фазою ОЦК фаза зазвичай має високу твердість і меншу пластичність.

Метою даної роботи було дослідження особливостей мікроструктури і $AlCuCrCoNiFe$, сформованої у поверхневому шарі після ультразвукового ударного оброблення. Зразки для досліджень вирізались із зливку ВЕС $AlCuCrCoNiFe$ еквіатомічного складу, виплавленого в вакуумній індукційній печі в тиглі з стабілізованого оксиду алюмінію із використанням шихтових металів чистотою 99,9%